

FLEX PU-2K

Mastic poliuretanic bicomponent, pentru etanșare

Proprietăți

FLEX PU-2K este un mastic poliuretanic bicomponent, pentru etanșare. Din amestecul celor două componente ale sale rezultă o masă elastică consistentă.

Este un mastic foarte rezistent la radiațiile ultraviolete și nu este afectat de diferențele de temperatură (conține stabilizatori UV și antioxidanți).

Este disponibil în două variante:

- **FLEX PU-2KV** pentru suprafețe verticale.
- **FLEX PU-2KH** pentru suprafețe orizontale.

Domenii de aplicare

FLEX PU-2K este indicat pentru etanșarea rosturilor orizontale și verticale din beton, la clădiri și la construcții hidrotehnice (canale de irigații, lucrări de alimentare cu apă, bazine etc.)

Caracteristici tehnice

Mastic nepolimerizat

Densitate la +23°C:	1,45 gr/cm ³
Temperatură de aplicare:	+5°C - +35°C
Durata de viață a amestecului în recipient:	25-60 min
Timp de polimerizare:	1-2 zile

Mastic polimerizat

FLEX PU-2KV:

Tensiune la extindere 100% (DIN EN 28339):	20 N/cm ²
Tensiune la rupere (DIN EN 28339):	45 N/cm ²
Alungire de rupere (DIN EN 28339):	450%
Duritate (Shore A):	18
Deformabilitate funcțională:	+/-25%
Revenire din extindere de 100%:	90%

FLEX PU-2KH:

Tensiune la extindere 100% (DIN EN 28339):	15 N/cm ²
Tensiune la rupere (DIN EN 28339):	35 N/cm ²
Alungire de rupere (DIN EN 28339):	400%
Duritate (Shore A):	14
Deformabilitate funcțională:	+/-25%
Revenire din extindere de 100%:	90%

Mod de utilizare

1. Suportul

- Deformarea preconizată maximă a rostului, care depinde de lungimea elementelor de construcție, de coeficientul de dilatație al suportului și de amplitudinea preconizată maximă a temperaturii pe durata unui an, nu trebuie să depășească 25-30% din lățimea inițială a rostului. Ideal ar fi ca lățimea minimă a rostului să nu fie mai mică de 1-1,5 cm, iar cea maximă să nu fie mai mare de 5 cm. Totuși, materialul poate fi utilizat și la rosturi cu lățimea de până la 8 cm inclusiv. Adâncimea etanșării poate fi reglată la 50% din lățimea rostului, dar în orice situație ea trebuie să fie de minimum 1,5 cm.
- Laturile rostului trebuie să fie curățate temeinic de materiale friabile, praf etc, prin suflare cu aer comprimat.
- Laturile rostului, dacă se consideră necesar, pot fi grunduite cu grundul PRIMER-PU 100, pentru întărirea aderenței masticului de etanșare.
- Adâncimea etanșării poate fi reglată, dacă este nevoie, cu CELLUFILL (cordon de polietilenă expandată). În felul acesta poate fi evitată aderența masticului de etanșare la fundul rostului și masticul se poate deforma liber în funcție de contracțiile și dilatațiile rostului.

FLEX PU-2K

2. Aplicarea

- Cele două componente sunt ambalate în proporțiile de amestec prestabilite și trebuie amestecate temeinic utilizând un malaxor adecvat (de exemplu, cu un amestecător elicoidal adaptat la malaxor). Amestecarea trebuie să fie continuă, până la realizarea omogenizării amestecului. Dat fiind faptul că cele două componente au culori diferite (A: alb – B: negru), omogenizarea lor poate fi constatată vizual la realizarea unei culori gri omogene, fără puncte închise sau deschise la culoare.
- Masticul de etanșare se aplică în rost cu un pistol special sau cu un șpaclu (pentru aplicații punctuale).
- Suprafața masticului de etanșare se nivelează cu șpaclul, până la formarea unui ușor menisc negativ.

Consum

1,45 kg/l volum de rost.

Ambalaj

FLEX PU-2K este disponibil în ambalaj de 5 kg (A+B), în proporția de amestec prestabilită.

Timp de viață – Depozitare

9 luni de la data fabricației, în spații uscate și protejate de îngheț.

Observații

Se va evita aplicarea pe timp de ploaie sau la temperaturi sub 5°C sau mai mari de 35-40°C.

ISOMAT S.A.

PRODUSE CHIMICE ȘI MORTARE PENTRU CONSTRUCȚII

Salonic: Km. 17 Salonic - Ag. Athanasios

C.P. 1043, Ag. Athanasios 570 03

Tel: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Atena: Km. 57 D.N. Atena - Lamia, Inofyta 320 11

Tel: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro